PENOSIL

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Mounting Adhesive 677

akriliniai klijai



Paruošti naudojimui akriliniai klijai, pagaminti iš perdirbtų ir organinės kilmės žaliavų, pasižymi stipriu pirminiu sukibimu, skirti naudoti vidaus darbams. Tinka įvairių medžiagų, tokių kaip mediena, nepoliruoti akmenys, betonas, gipso kartono plokštės, keramika, įvairios plytos, polistireno klijavimui. Sustingę klijai yra atsparūs UV spinduliams ir drėgmei bei gali būti dažomi.

Pagrindinės savybės

- 71% šio produkto sudedamųjų dalių yra iš perdirbtų ir organinės kilmės žaliavų.
- Greitas pirminis sukibimas.
- Atsparūs UV spinduliams ir drėgmei.
- Sudėtyje nėra tirpiklių.
- Silpno kvapo.
- Galima dažyti vandens pagrindo dažais.
- Gerai sukimba su dauguma statybinių ir apdailos medžiagų.

Naudojimo sritys

- Tinka įvairioms statybinėms medžiagoms klijuoti.
- Klijai skirti naudoti kaip bendrosios paskirties klijai, ir tinka medinių ir gipso kartono plokščių klijavimui statybų metu.
- Sraigtinių sujungimų sutvirtinimas ir varžtų poreikio sumažinimas.
- Durų ir grindų apvadų bei įvairių dekoratyvinių detalių klijavimas, atliekant apdailos darbus.

Spalva

Smėlio.

Pakuotė

290 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas - 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje vietoje, esant +5 °C iki +30 °C temperatūrai.
Trumpalaikis atsparumas šalčiui, iki 10 dienų esant temperatūrai nuo -18 °C iki 0 °C.



PENOSIL Mounting Adhesive 677

Sukimba su

- Mediena
- Nešlifuotu akmeniu
- Betonu
- Gipso kartono plokštėmis
- Keramika
- Mūru
- Polistirenu
- Popieriumi, kartonu

Techninės klasifikacijos ir sertifikatai

EMICODE® EC 1 Plus – labai maža emisija

Techniniai duomenys

Savybės	Reikšmė	Vienetas
Cheminė sudėtis	Akrilas	
Konsistencija	Pasta	
Tankis (DIN 53 479-B)	1,4	g/ml
Produkto naudojimo laikas	10	minutės
Sustingimo laikas	2...3	mm/24 val.
Temperatūra naudojimo metu	+5...+30	°C
Eksploatacinė temperatūra	-30...+70	°C
Kietumas pagal Šorą A (ISO 868)	70	
Sustingusių klijų šlyties stiprumas (WGM214)	37	kg/cm²
Sustingusių klijų atsparumas tempimui (WGM214)	10	kg/cm²

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu nuo +5 °C iki +30 °C.
Klijams stingstant, išgarinama drėgmė, todėl svarbu užtikrinti pakankamą ventiliaciją, siekiant tą drėgmę sumažinti.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, ant jų neturi būti dulkių, atsilupusių dalelių ir jie turi būti neriebaluoti. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti tirpikliu ir švaria, nesipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste.

PENOSIL Mounting Adhesive 677

Naudojimo būdas

Nupjaukite patrono srieginį galą ir užsukite ant jo antgalį, skirtą klijams nukreipti. Antgalį nukirpkite taip, kad susidarytų tinkamo dydžio dozavimo anga. Įstatykite patroną su antgaliu į pistoletą ir kelis kartus paspausdami pistoleto gaiduką užpildykite antgalį klijais. Klijus tepkite ant paviršiaus ir nedelsdami prispauskite prie paviršiaus.
Laikykite prispaudę elementus, kol klijai visiškai sustings. Stingimo metu apsaugokite klijus nuo drėgmės ir užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Valymas

Nesustingusius klijus nuvalykite vandeniu arba su PENOSIL Cleaning Wipes 941 valymo servetėlėmis. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai.

Apribojimai

- Netinka paviršiams, kurie nuolat liečiasi su vandeniu.
- Nenaudokite akvariumams ir povandeninėms jungtims sandarinti.
- Elementai turės tvirtą jungtį, todėl šie klijai netinka judančioms jungtims.
- Išbandykite prieš klijuojant natūralius akmenis.
- Nesukimba su PE (polietilenu), PP (polipropilenu), PTFE (Teflon®).
- Dėl galimų medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti preliminarų suderinamumo testą.

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones. Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokiu atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.
Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

12-11-2026 12:49:51

Wolf Group LT, UAB
Ateities g. 31B
06326 Vilnius
Lietuva

tel: +37052333553
fax: +37052555775
Lietuva@wolf-group.com