PENOSIL

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL SpeedFix Universal 907

universalūs montažiniai klijai



Aukštos kokybės sintetinio kaučiuko klijai su stipriu pradiniu sukibimu skirtingoms statybinėms medžiagoms klijuoti. Lengvai ir greitai klijuoja ir sandarina įvairias statybines medžiagas.

Pagrindinės savybės

- Itin greitas sukibimas.
- Itin stiprus klijavimas.
- Puikus sukibimas su dauguma statybinių medžiagų.
- Nereikia gruntuoti.
- Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai.
- Vidaus ir lauko darbams.
- Dažomi.

Naudojimo sritys

- Grindjuosčių, plokščių, grindjuosčių, durų apvadų, dekoro elementų, juostų, profilių, turėklų, pašto dėžučių, iškabų klijavimas.
- Medinių konstrukcijų elementų, medžio ir gipso plokščių bei dekoratyvinių plokščių montavimas, siekiant sustiprinti varžtines jungtis ir sumažinti naudojamų varžtų kiekį.
- Durų ir grindų apvadų tvirtinimas.
- Gipso dekoracijų ir apdailos plokščių klijavimas.

Spalva

Smėlio.

Pakuotė

290 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.
400 ml folinė pakuotė, 28 vnt. dėžėje.
600 ml folinė pakuotė, 20 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas - 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai.
Atsparumas šalčiui pakuotėje - 5 ciklai.

PENOSIL SpeedFix Universal 907

Sukimba su

- Mediena
- Betonu
- Keramika
- Mūru
- Tinku
- Akmeniu
- Plytelėmis
- Plienu
- Aliuminiu
- Kietu PVC
- Stiklu
- Poliesteriu
- Apdorota mediena
- Fanera
- Medžio drožlių plokštėmis
- Statybine mediena
- Medienos plaušų plokštėmis

Techniniai duomenys

Savybės	Reikšmė	Vienetas
Cheminė sudėtis	sintetinė guma - kaučiukas	
Konsistencija	Pasta	
Tankis (DIN 53 479-B)	1,22	g/ml
Produkto naudojimo laikas	5	minutės
Sustingimo laikas	2-3	mm/24 val.
Temperatūra naudojimo metu	-10...+40	°C
Eksploatacinė temperatūra	-20...+80	°C
Kietumas pagal Šorą A (ISO 868)	74	
E-Modulis ties 100 % pailgėjimu (ISO 37)	3,8	N/mm²
Tempiamasis stipris (ISO 37)	4,1	N/mm²
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO 37)	150	%
Sustingusių klijų šlyties stiprumas (WGM214)	35	kg/cm²
Sustingusių klijų atsparumas tempimui (WGM214)	13	kg/cm²

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50% santykinei drėgmei.

PENOSIL SpeedFix Universal 907

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu turi būti nuo -10 °C iki +40 °C.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, ant jų neturi būti dulkių, atsilupusių dalelių ir jie turi būti neriebaluoti. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti tirpikliu ir švaria, nesipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste.

Naudojimo būdas

Nupjaukite patrono srieginį galą ir užsukite ant jo antgalį, skirtą klijams nukreipti. Antgalį nukirpkite taip, kad susidarytų tinkamo dydžio dozavimo anga. Įstatykite patroną su antgaliu į pistoletą ir kelis kartus paspausdami pistoleto gaiduką užpildykite antgalį klijais. Tepkite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių ir nedelsdami tvirtai suspauskite paviršius.
Laikykite prispaudę, kol klijai visiškai sustings. Stingimo metu apsaugokite klijus nuo drėgmės ir užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Valymas

Nesustingusius klijus galima valyti tirpikliais, pvz., acetono, arba "PENOSIL Cleaning Wipes 941" valymo servetėlėmis. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai.

Apribojimai

- Naudojant nežinomas medžiagas, prieš tepant klijus, rekomenduojama patikrinti sukibimą.
- Nesukimba su PE (Polietilenas), PP (Polietilenas), PTFE (Teflon®).
- Nerekomenduojame darbams po vandeniu arba vietose, kurios nuolat liečiasi su vandeniu.
- Klijai tvirtai sujungia dalis, todėl jis nėra tinkami judančiom jungtims.
- Atkreipkite dėmesį į produkto galiojimo datą!

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.
Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokiu atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.
Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

21-08-2025 16:42:40

Wolf Group LT, UAB
Ateities g. 31B
06326 Vilnius
Lietuva

tel: +37052333553
fax: +37052555775
Lietuva@wolf-group.com